



MFC Festic 510

Standardní lepící tmel na obklady a dlažby

POPIS VÝROBKU

MFC Festic 510 je jednosložkový lepící tmel na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad.

POUŽITÍ

MFC Festic 510 je určen pro použití v interiéru k lepení nasákových keramických obkladů a dlažeb v běžných provozních podmínkách na klasické pevné podklady (vápenocementové a cementové omítky, betonové podklady atd.).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva:	šedá
Objemová hmotnost	1500 kg/m ³
Doba otevření	cca 30 min.
Doba zpracovatelnosti	cca 2 hod
Počáteční tahová přídržnost	min. 0,5 MPa
Pochůznost	po 24 hod.
Spárování	po 12 hod. (obklady) po 24 hod. (dlažby)
Plné zatížení	po 14. dnech

- parametry materiálu v prostředí 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, rovný, dostatečně soudržný, zbavený uvolněných částic a mastnot. Důležité je odstranění hrubých nečistot s následným odsáttím prachu. Vodorovné plochy doporučujeme vyrovnat samonivelizačním potěrem řady MFC Level 300. Vysoko savé podklady (např. omítky) je nutné předem ošetřit penetrací MFC Primer 620.

MÍCHÁNÍ

Suchá směs se míší s čistou pitnou vodou v poměru 5,75 - 6 litrů vody na 25 kg suché směsi. Hmotu důkladně promíchejte cca 3 min, aby vznikla homogenní dobře rozvíratelná pasta a nechejte ji 5 - 10 minut odstát a opět krátce promíchejte. K míchání je nejhodnější míchadlo upevněné na vrtačce (300-400 ot/min.).

APLIKACE

Namíchaná hmota se nanese v tenké vrstvě na podkladní plochu hladkou stranou hladítka a následně se vytvoří drážkové lůžko zubovou stranou stěrky. Do vytvořeného reliéfu se kladou obklady bez předchozího namáčení a mírným poklepem se usadí.

SPOTŘEBA

(dle typu zubové stěrky)

- | <u>velikost zuba:</u> | <u>spotřeba:</u> |
|-------------------------|------------------|
| • stěrka zub 4 mm | 1,5 – 2,5 kg |
| • stěrka zub 6 mm..... | 2,5 – 3,5 kg |
| • stěrka zub 8 mm..... | 3,5 – 4,5 kg |
| • stěrka zub 10 mm..... | 4,5 – 5,5 kg |

OŠETŘOVÁNÍ

Extrémní teploty, sucho a vítr může mít za následek podstatné zkrácení doby zpracovatelnosti tím, že urychlí vytvoření zaschlého filmu na lepící vrstvě. Vytvoření filmu kontrolujte prstovou zkouškou. Jestliže se film vytvoří, musí se lepící vrstva obnovit seškrábnutím tmelu a jeho novým nanesením. Minimální teplota pro aplikaci je +5 °C.

SPÁROVÁNÍ

Provádí se po dostatečném vytvrzení lepícího tmelu spárovacími tmely MFC Festic 530 nebo MFC Festic 531, a to minimálně po 24 hodinách.

SKLADOVÁNÍ

Materiál se balí do 25 kg papírových pytlů a ukládá na dřevěných paletách (po 40 pytlech). Skladuje se ve vhodném prostředí, nesmí být vystaven vlhku, extrémně nízkým ani vysokým teplotám.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 6 měsíců ode dne výroby. Datum výroby je vyznačeno na obalu. Výrobce garantuje deklarované vlastnosti a parametry výrobku při dodržení předepsaných technologických postupů, neposkytuje však žádné další záruky ve smyslu jeho nevhodného zpracování a použití.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásaditě. Chraňte oči a vyvarujte se styku s pokožkou. Při manipulaci se suchou směsí vzniká nebezpečí vdechnutí prachových částic, doporučujeme použít při práci ochranný respirátor. Při zasažení očí provedte výplach očí proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před dětmi.

