



МФЦ Фестик

Высокоэластичная клеящая шпаклёвка для облицовочной и половой плитки со сниженным скольжением и продленным временем подсыхания

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МФЦ Фестик 513 представляет собой эластичную, однокомпонентную клеящую шпаклёвку на базе цемента, мелкого заполнителя и модифицирующих добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

МФЦ Фестик 513 предназначена для интерьерных и наружных работ для наклейки всех типов облицовочной и напольной плитки (спеченной и сильно спеченной) при стандартных условиях применения на классические прочные основания (известково-цементные и цементные штукатурки, бетонные основы и т.д.) и для сред с повышенными требованиями к монолитности с основанием (гладкие бетонные полы, бассейны, гипсокартон, декоративные бетонные плиты, древесина, асфальт, старая облицовочная и напольная плитка). Предназначена для систем полового отопления и оснований с вероятностью поперечной деформации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Цвет	серый
Объёмный вес	1500 кг/м ³
Время открытия	прибл. 30 мин.
Время обрабатываемости	прибл. 3 часа
Начальная тяговая прочность на отрыв	мин. 1,0 МПа
Затвердевание для хождения	до 24 час.
Расшивка	через 12 час. (облицовка) через 24 час. (половая плитка)
Полная нагрузка	через 14 дней

- параметры материала в среде 23°C и относительной влажности воздуха 50%

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, ровным, достаточно монолитным, без свободных частиц и жирности. Важно удалить крупные загрязнения и удалить пыль пылесосом. Горизонтальные поверхности рекомендуем выровнять самонивелирующейся стяжкой МФЦ Левел 300. Сильно гигроскопичные поверхности (напр. штукатурки) необходимо предварительно обработать пенетрацией МФЦ Пример 620.

СМЕШИВАНИЕ

Сухая смесь размешивается непосредственно перед применением с чистой питьевой водой в соотношении 5,75 - 6 литров воды на 25 кг сухой смеси. Массу тщательно размешать прибл. в течение 3 минут до возникновения однородной хорошо растираемой пасты, оставить отстояться на 5-10 минут и снова непродолжительно размешать. Для размешивания лучше всего использовать мешалку на дрели (300-400 об/мин.).

ПРИМЕНЕНИЕ

Смешанный состав наносится тонким слоем на поверхность основания гладкой стороной гладилки и далее создается волнистая поверхность зубчатой стороной гладилки. На созданный рельеф укладывается плитка без предварительного смачивания и осаживается лёгким постукиванием.

РАСХОД

(в зависимости от типа зубчатой гладилки)

- | размер зуба: | расход: |
|--------------------------|-------------------|
| • гладилка с зубом 4 мм |1,5 - 2,5 кг |
| • гладилка с зубом 6 мм |2,5 - 3,5 кг |
| • гладилка с зубом 8 мм |3,5 - 4,5 кг |
| • гладилка с зубом 10 мм | ..4,5 - 5,5 кг |

УХОД

Экстремальные температуры, сухость и ветер могут привести к значительному сокращению времени обработки из-за ускоренного образования засохшей плёнки на слое шпаклёвки. Образование плёнки контролируется тестом пальцем. Если плёнка уже образовалась, необходимо клеящий слой восстановить путём соскребания шпаклёвки и её повторного нанесения. Минимальная температура для применения составляет +5 °C.

РАСШИВКА ШВОВ

Производится после достаточного затвердевания клеящей шпаклёвки расшивочными составами МФЦ Фестик 530 или МФЦ Фестик 531 не ранее чем через 24 часа.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Материал упаковывается в бумажные мешки по 25 кг и складывается на деревянные поддоны (по 40 мешков). Складируется в соответствующей среде, не должен подвергаться воздействию влажности, чрезвычайно низких и высоких температур.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок составляет 6 месяцев от даты производства. Дата производства приведена на упаковке. Производитель гарантирует декларированные свойства и параметры изделия при соблюдении предписанных технологических инструкций, однако не предоставляет дальнейшие гарантии на действия, связанные с неправильным использованием и применением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделие содержит цемент. Цемент вступает с водой в щелочную реакцию. Защитите глаза и предотвратите контакт с кожей. При манипулировании с сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, рекомендуем использовать защитный респиратор. При попадании в глаза промойте их под проточной водой и обратитесь к врачу. Беречь от детей.



Производитель: MFC – MORFICO s.r.o., ул. Олбрахтова 1758, Тишнов 666 01; www.morfico.cz
Тел: +420 549 410 141, Факс: +420 549 410 089, email: morfico@morfico.cz

