



MFC Primer 620

Aljzatimpregnáló szer

A TERMÉK LEÍRÁSA

Az MFC Primer 620 koncentrált, vízben hígítható akril alapú diszperzió. Műanyag edényekbe szereljük ki, és a megfelelő koncentrációra való hígítását közvetlenül a felhasználás helyén kell elvégezni. Alkalikus hatóanyagokat tartalmaz, amelyek elősegítik az aljzathoz való rögzítődését, és a felhordott fedőréteg tapadását.

FELHASZNÁLÁS

Az MFC Primer 620 szert beton, fa, kerámia stb. felületek lezárásához és szilárdításához, vagy tapadóhídként, az MFC kiegyenlítő-anyagok durva és finom rétegei között (MFC Sanfix 200, MFC Level 300, MFC Final 400) lehet felhasználni. A szer megakadályozza a víz elszivárgását a felhordott friss rétegből az aljzatba.

MŰSZAKI ADATOK

Aljzat típusa	Keverési arány MFC Primer 620 : víz	Anyagszükséglet kg/m ²
Beton	1 : 3	0,15
Fa	1 : 1	0,25
Gázbeton	1 : 3	0,20
Márvány, kő, kerámia	1 : 1 szóróhabarccsal kiegészíteni	0,20
Száraz pórusos felület	1. műveletben 1 : 5 2. műveletben 1 : 3	0,20

ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat stabilizáltnak, zsír- és pormentesnek kell lennie (tisztítás: homokfúvással, csiszolással, marással), a terítés előtt az aljzatot fel kell porszívózni. Az aljzat megfelelő mechanikus és vegyi tisztítása az alkalmazás sikerének egyik feltétele.

KEVERÉS

Az MFC Primer 620 szert az aljzat nedvszívó képességétől függően, a táblázat szerint kell vízzel összekeverni. Előbb a szert mérje a keverőedénybe, majd ezt követően, megfelelő arányban öntsön hozzá vizet. Az oldatot fűrógépbe befogott keverőszárral keverje el.

ALKALMAZÁS

A MFC Primer 620 impregnáló anyagot az aljzatra permetezővel, vagy öntözőkannával kell felhordani, kerülve a tócsák kialakulását. A szert ezt követően puha kefével egyenletesen el kell oszlatni a felületen. A megfelelően kezelt aljzat sima és fényes felületű lesz, amely elősegíti az MFC kiegyenlítő- és simító anyagok elterülését. A penetráció száradási ideje kb. 24 óra (az alkalmazási feltételektől függően), a száradás idején javasoljuk a helyiség megfelelő szellőztetését. A bedolgozás ideje alatt az aljzat, az MFC Primer 620, valamint a környezet hőmérsékletének +5 és +25 °C között kell lennie.

CSOMAGOLÁS

Az MFC Primer 620 anyagot 1, 3, 5, 10, 20 és 25 literes műanyag edényekbe szereljük ki.

TISZTÍTÁS

A felhasznált szerszámokat a használat után vízzel jól le kell mosni.

MŰSZAKI TANÁCSADÁS

További információért forduljon bizalommal a termékünk forgalmazójához.

GARANCIA

A szavatossági idő a gyártás napjától számítva 6 hónap. A gyártás időpontja a csomagoláson van feltüntetve. Az MFC Primer 620 vizet tartalmaz, ezért szállítás és raktározás közben fagy ellen védeni kell.

FIGYELMEZTETÉS

Az MFC Primer 620 vizes oldat, ezért normális felhasználás esetén nem veszélyes. Alkalmazása közben használjon védőszemüveget és kesztyűt. Szembe kerülése esetén a szemet legalább 15 percig mossa tiszta vízzel. Bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel mossa le.