

MFC TerrazzoSealer

Пропиточный и упрочняющий состав
для поверхностей из цемента и натурального камня

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MFC TerrazzoSealer – это специальный состав на базе растворителей, содержащий силан и силоксан для пропитки и упрочнения поверхностей с выдающейся стойкостью к воде и маслам.

ПРИМЕНЕНИЕ

MFC TerrazzoSealer предназначен как средство защиты для снижения проникновения воды, жидкостей, жирности, масел и прочих загрязняющих веществ. Он предназначен, в частности, как финишная обработка поверхностей из материалов MFC Terrazzo CP, MFC MicroTerrazzo 10 и MFC MicroTerrazzo 25. Он также может быть применен ко всем отшлифованным и нешлифованным бетонным полам, как и к натуральному или искусственному камню. Активные составляющие устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не желтеют.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очищенная поверхность должна быть сухой (влажность <4 % CM) и лишенной всяких загрязнений. Хорошее действие продукта зависит от свойств подкладочного материала и степени поглощения поверхности. В зависимости от материала и поверхностной отделки может отличаться степень защиты от загрязнения. По способности поглощения воды внешний вид поверхности может меняться в разной степени, а продукт может улучшить цвет поверхности. Если хотите узнать насколько повысится цвет поверхности, сделайте отдельный образец на той же поверхности. Для поверхностей с высоким поглощением или там, где нежелательно изменение цвета поверхности, рекомендуем сначала использовать MFC TerrazzoPrimer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство нанесите распылителем высокого давления с соответствующим соплом (рекомендуем 0,1/110 °) и тут же размажьте с помощью швабры из микрофибры с коротким волосом. Для поверхностей с высокой всасываемостью примените повторно 2–3 раза. Поверхность, применяя MFC TerrazzoSealer, должна быть насыщена (она создаст тонкую, слегка липкую пленку). Через приблизительно 2–10 минут нужно произвести затирку лишнего материала в поверхность с помощью однолопастной затирочной машины (низкооборотной или высокооборотной) оснащенной тонким войлочным падом (ц.белый). Образуется красивая и единая глянцевая пленка. Не дайте избыточному материалу высохнуть на поверхности. Избегайте прямого солнечного излучения в ходе применения / процесса. Температура поверхности должна быть между + 10 °C до + 30 °C (5–86 F). Выключите напольный обогрев. Пока средство не совсем зрелое и устойчивое к воде, избегайте прямого воздействия влаги на поверхность.

РАСХОД

В зависимости от поглощения поверхности и тонкой финишной шлифовки оцениваются следующие показатели потребления в 1 слой. Второе применение сокращает потребление приблизительно на половину.

Предполагаемый расход для полов терраццо MFC:

MFC Terrazzo CP, MFC MicroTerrazzo 10

и MFC MicroTerrazzo 25: приблизительно 50 кв. м/л/слой

Предполагаемый расход для бетонов:

Шлифованные/полированные бетонные поверхности: приблизительно 20–50 кв.м/л/слой

Грубые/ нешлифованные бетонные поверхности: приблизительно 10–20 кв.м/л/слой

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ

Водо- и маслостойкость начнет проявляться уже через 2–3 часа. Полное затвердение и возможность нагрузки на поверхность – после 24 – 48 часов. Готовность к пешеходным нагрузкам приблизительно через 6–7 часов.

ОЧИСТКА

Поверхности находящиеся рядом, чувствительные к растворителям, берегите от загрязнения. Перед упрочнением удалите лишний материал. Для очистки инструментов после их использования примените растворитель или спирт (спирт). Не применяйте ни растворитель для целлюлозы ни ацетон.

УПАКОВКА

Продукт MFC TerrazzoSealer заполняется в ПЭТ канистры ёмкостью 5 и 10 л. Более объёмные упаковки по запросу.

ХРАНЕНИЕ

Хранится в закрытых упаковках, в закрытых сухих складских помещениях с достаточной вентиляцией при температуре +10 °C až +30 °C. После вскрытия упаковки его содержание необходимо как можно скорее всего израсходовать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт содержит растворители (этанол). Изделие не содержит углеводороды. Запрещено сливать продукт в канализационную сеть, поверхностные и подземные водные источники. WGK 1 (слегка подверженная опасности вода.) Европейский код для отходов: 080111. Остатки продукта считаются опасными отходами. Пустые упаковки могут быть приняты для утилизации на станциях для утилизации мусора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

MFC TerrazzoSealer безвредный для здоровья после затвердения. Во время процесса затвердевания необходима хорошая вентиляция.

Состав: толуол, метанол, триметокси (метил) силан

Обозначение по европейской директиве 1999/45/EC: F, высокая горючесть. Держать детей вне зоны доступа. Держать вне зоны действия источников возгорания - не курить. Не вдыхайте газ / дымы / пары / аэрозоли. В случае приема немедленно ищите медицинскую помощь и покажите эту упаковку или маркировку. Применять только в хорошо вентилируемых помещениях.

Идентификационное обозначение для перевозки ADR2005/GGVSE:

| | | |
|----|------------------|---|
| PU | PU-marking | Документы для перевозки |
| и | Класс 3, UN 1170 | ANO, UN 1170, класс 3, PG II, раствор этилового спирта. |

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок 12 месяцев со дня производства. Дата изготовления обозначена на упаковке. Производитель гарантирует заявленные свойства и параметры изделия при соблюдении установленных технологических процедур, однако не предоставляет никаких дополнительных гарантий в плане его ненадлежащей обработки и использования.

